

## BA161 快干型划线漆

<b>总述</b>	WH-BA161 是一种由丙烯酸树脂、氯化橡胶、颜料、助剂等组成的道路划线漆。
<b>产品特性</b>	干燥快，附着力及耐磨性优良，施工方便，耐粘污性优。
<b>推荐用途</b>	适用于各级道路水泥和沥青路面划线及标志，也适用工业厂房内、地下车库地坪的装饰和防护。

### 技术参数

颜色	白色、黄色
表面	有光
密度	1.3 kg/L
体积固体份	43%(理论上)
闪点	32°C
理论涂布率	4.3 m <sup>2</sup> /L, 在 100μm 干膜厚度下
单层膜厚	湿膜: 230μm; 干膜: 100μm
施工方法	刷涂, 辊涂, 有气喷涂, 无气喷涂: 喷孔 0.33-0.48mm 出口压力 16-24 MPa
稀释剂/清洗剂	TH002
挥发性有机化合物	500 g/L (理论上)
干燥时间	指触干: 15 分钟 (23°C)
重涂时间	4 小时 (23°C)
环境温度	最大: 40°C, 避免在相对湿度高于 85% 下涂覆, 如有疑问, 联系当地代理商。
底材温度	最低: 露点以上 3°C。
包装	单组分, 20 公斤包装。
储存及有效期	产品必须按国家规定来储存。应保存于阴凉、通风良好的地方, 避免过高的温度。容器必须牢固密封。有效期: 1 年

### 施工指导

表面处理	施工路面要求干燥清洁、平整、无松动物、无油污灰尘及粘着的杂物等。
混合和稀释	BA161 是单组分产品。一般不要求或不希望稀释, 如有必要, 可以加入少量的稀释剂 (5% 或更少), 这取决于当地的对挥发性有机化合物和空气质量的规定条例。
施工	对于施工人员的安全和本产品正确的性能, 密闭区域的各部分有良好通风是很重要的。空气必须是干燥的, 因为本产品一定不能在湿度超过 85% 的条件下涂装。大风、大雨、下雪或有雾情况下不宜施工。

### 安全措施

请注意包装容器上的警告标识。在通风良好的条件下使用。避免吞咽或吸入漆雾。避免皮肤接触。如果油漆不慎溅到皮肤上应立即用合适的清洁剂, 肥皂水清洗。溅入眼睛时应用清水充分清洗并立即就医诊治。

### 声明

此文件所列出的信息是可靠的。提供的每个数值都是作为理论数据从产品的配方

中计算出来的。如果需要，我司可以告知任何上述给出数据的内部常用测量确定方法。由于使用条件非生产商所能控制，这里的信息不做为担保。产品只是用于专业使用。如有任何疑问，请与我司联系。

我公司技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系。